

ТЕСМА-ADH

Свързващ материал между бетон и различни материали

ОПИСАНИЕ

ТЕСМА-ADH е млечнобяла течна смола, еднокомпонентна емулсия, на базата на водна дисперсия на модифицирани акрилни смоли със специални добавки, която е специално разработена за употреба като свързващ мост между материалите. Специалните и характеристики на залепване се запазват дълго след като е била нанесена (повече от 24 h), което осигурява достатъчно време за работа и перфектно залепване между основата и новите материали (мазилка, бетон и др.), дори когато са минали няколко часа между полагането на **ТЕСМА-ADH** и нанасянето на новия материал. **ТЕСМА-ADH** образува филм, който е прозрачен, залепващ и гъвкав, водоустойчив и който слабо се влияе от външната температура.

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

ТЕСМА-ADH е специално разработен за свързващ мост между материали, той е подходящ изключително при:

- Свързването на стар и нов бетон
- Свързването на стар и нов хоросан
- Свързване на гипс и хоросан
- Свързване на бетон и хоросан дори при гладки или полугладки повърхности
- Свързване на преградни стени с колони
- При изливането на нови бетонени стени към стар паваж
- При изливането на нови бетонени стени към основа от стар бетон

СВОЙСТВА

ТЕСМА-ADH осигурява перфектно свързване между основата и новият материал, който ще бъде положен, което спестява време и работна ръка при подготвянето на основата.

Неговите свързващи свойства действат продължително време след полагането му. При необходимост дори няколко дни могат да изминат след нанасяне, без да губят своите свързващи свойства. Ако са изминали няколко дни, е необходимо да проверите покритието от замърсяване с прахови частици. Ако не са полепнали такива, почистете покритието от **ТЕСМА-ADH** и нанесете последващия материал. **ТЕСМА-ADH** образува гъвкав филм дори при температури под 0°C, с добра устойчивост на вода и основи.

В случай, че искате да подобрите адхезията, е възможно да добавите фин пясък върху покритието, така че грубостта му да се повиши, необходимо особено при изливане на бетонени стени.

Необходимо е да се контролират и премахнат, всички остатъци от освобождаващи агенти и разтворители, тъй като те могат да създадат проблеми при свързването.

НАЧИН НА УПОТРЕБА

Необходимо е да използвате **ТЕСМА-ADH** неразреден както е доставен. Повърхностите които ще бъдат третирани, е необходимо да бъдат чисти и свободни от грес, масло, прах, разредители и свободни мърсотии и прах. Препоръчително е полагането на **ТЕСМА-ADH** да се извърши върху сухи повърхности, въпреки че може да се полага и на влажни основи, но никога на основи с локви и вода.

Полагането може да се извърши с ваяк или четка, полагайки хомогенен и непрекъснат слой върху третираната повърхност, като винаги избягвайте прекомерното натрупване на продукт при нанасяне. Винаги оставяйте да изсъхне за поне 30-45 min., в зависимост от температурата на въздуха, за да може да се получи образуването на филм, преди да положите новият бетон, гипс или хоросан.

РАЗХОДНА НОРМА

Разходната норма зависи от възможността за абсорбция на основата. Тъй като разликите между повърхностите могат да бъдат доста големи, даваме приблизителна разходна норма от **6 – 8 m²/l.**

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

Не поглъщайте. Дръжте на страна от деца. Избягвайте контакт с очите и кожата.

ПАКЕТИРАНЕ

ТЕСМА-ADH се доставя в пластмасови, негодни за повторна употреба контейнери от по 30, 60 и 1000 литра.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- ❖ Силни свързващи свойства
- ❖ Еднокомпонентен продукт
- ❖ Не променя свързващите си свойства с времето
- ❖ Подобрява свързването между стар и нов бетон
- ❖ Подобрява свързването върху гладки повърхности