

## DESCA-2F

### Отстранител на каменни отлагания и ефлоресценция по фасади

#### ОПИСАНИЕ

DESCA -2F е химически препарат за отстраняване на отлагания от цимент и ефлоресцентни соли. Препарата има зелен цвят и лека миризма, съставен е от неорганични и органични киселини, съдържащи в състава си вещества, които спират образуването на корозия.

DESCA -2F се препоръчва за почистване на тухлени фасади, отстраняване на ефлоресценция, почистване на циментови остатъци върху метални повърхности, почистване на строителни остатъци, възстановяване на оригиналния цвят на бетонни и тухлени фасади.

Когато се използва разреден в правилните пропорции, не разгражда боя, върху боядисани повърхности.

#### ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

DESCA -2F е специално създаден за:

- Почистване на тухлени фасади
- Отстраняване на ефлоресценция
- Отстраняване на циментови остатъци от метални повърхности
- Почистване от прах и строителни остатъци
- Възстановяване на първоначалния вид на тухли и бетонени фасади

#### НАЧИН НА ПОЛАГАНЕ

Използвайте DESCA -2F винаги разреден с вода, заради високата му концентрация. Когато почиствате, повърхностите трябва да бъдат добре навлажнени с DESCA -2F разреден с вода, оставете го да действа за няколко минути. След като завършите процедурата се налага да изплакнете обилно с вода. Някога може да се наложи да потъркате повърхността с устойчива четка на киселини.

Правилното разреждане на продукта, зависи от материала върху който ще се полага, степен на замърсяване и т.н. Предлагаме Ви някои примери за употреба:

Почистване на ефлоресценция от тухли:

1. Навлажнете основата с вода
2. Напръскайте основата с 1:4 разтвор (1 част DESCA -2F, 4 части вода)
3. Потъркайте с найлонова четка тухлите
4. Изплакнете с вода с максимално налягане

Почистване на остатъци от мазилка и бетон:

1. За остатъци върху плочки, тераси и др. използвайте 1:3 ; 1:5 разтворен с вода
2. Бетнобъркачки, машини и плесен използвайте : чист или разреден 1:3 с вода

Почистване на гранит и изкуствен камък:

1. Смесете DESCA -2F с 1:3 до 1:10 пропорции с вода, в зависимост от порестостта на повърхността. Колкото е по-пореста повърхността, толкова повече е разреждането.
2. Напръскайте повърхността с разтвора
3. Търкайте с четка
4. Изплакнете с вода под налягане

