

IMPERMEABILIZANTE E-88

Хидроизолационно покритие за покриви и тераси

ОПИСАНИЕ

IMPERMEABILIZANTE E-88 е покритие, създадено на базата на пластифицирани смоли във водна дисперсия, което предлага отлични показатели на водонепропускливост, устойчиво на външни условия и еластичност. Покритието е устойчиво на големи температурни амплитуди, без да губи своята гъвкавост и водоустойчивост.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Плътност	1,27 ± 0,05 gr./cm ³
Вид	Смола на тиксотропна дисперсия
Време за съхнене при +20°C и 55% относителна влажност	Допир - 2 h Твърд - 8 h Повторно нанасяне - мин.8 h
Разходна норма	2 kg./m ² на няколко слоя
Нанасяне	Вълнен валик, четка
Почистващ разтворител	Вода
Адхезионни качества	Отлична адхезия към добре подготвени повърхности

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

За хидроизолация на тераси, покриви, връзка между под-стена, прави покриви, водоотводи, фасади, фиброциментови покриви и др.

Не бива да се нанася на повърхности, които ще бъдат постоянно пълни с вода. Покритието е финален слой, над него не бива да се полага друга замазка или изолация.

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

Повърхностите трябва да са сухи, без остатъци от грес, масла, прах или други замърсители. Повърхностите, които не са порести, трябва да се загрутят механично или химически с нашият **DESCA-2F**, изплакнат добре с вода след полагането му, за да се отстранят всякакви частици от продукта.

НАЧИН НА ПОЛАГАНЕ

IMPERMEABILIZANTE E-88 трябва да се разбърка добре преди полагане. След като повърхността е подготвена, положете първи пласт от продукта примесен с 10% вода и разнесете по цялата повърхност.

Нанесете вторият слой след 8 h, неразреден и се постарайте да бъде с по-голяма дебелина. За всеки следващ слой трябва да изчаквате по 8 h за изсъхване на предишния.

На пукнатините е добре да се положи нашият **TELA DE ARMAR** със стъклени фибри, на ширина с 15-20 cm. непосредствено след полагането на първият слой, като го притиснете с валик, за да попие в слоя.

На връзките между под и стена, **IMPERMEABILIZANTE E-88** трябва да се нанесе на поне 25 cm височина. Ако е необходимо да полагате **TELA DE ARMAR** на цялата повърхност, е нужно да го направите след полагането на първия слой, като го натиснете с валик, за да може да се впие в покритието. На връзките между под и стена, мрежата също трябва да се вдигне на 25 cm заедно с изолационния продукт.

За да подсигурите безупречна изолация е нужно да положите 2 kg от продукта на няколко слоя с различни цветове, за да можете да се уверите, че покритието е нанесено без пропуски по цялата повърхност.

СПЕЦИАЛНИ ПРЕПОРЪКИ

Не полагайте продукта при следните условия:

- Ако се очаква да завали преди напълното изсъхване на продукта
- Ако има вероятност от замръзване през следващите 12 h след полагането му
- Ако температурата е под 12°C
- Когато относителната влажност на въздуха е над 80%

Ако прогнозата за времето е критична и не позволява да се изпълнят горните изисквания:

- Използвайте частта на деня, която е най-топла
- Нанасяйте по-тънки слоеве
- Увеличете времето за изсъхване и пребоядисване на 24 до 48 h, за да се уверите че предното покритие е добре изсъхнало.
-

ПАКЕТИРАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ

Продукта трябва да се съхранява в напълно затворени контейнери, предпазен от замръзване. Годността на продукта в тези условия е 1 година.

Пластмасови контейнери от 25 kg.

ЦВЕТОВЕ

IMPERMEABILIZANTE E-88 се предлага в бял, сив, кремов, червен, зелен и черен цвят.

- **ПРЕИМУЩЕСТВА:**
- **Лесен за нанасяне**
- **Дълготраен хидроизолационен продукт**
- **Непроменяща се във времето еластичност**

Изд.2.013/4

Нашата информация и препоръки следва да се тълкуват без законово обвързване. Клиентът трябва да провери на своя отговорност подходящото естество на продуктите за предвидените от него цели.