

SATECMA ELASTIC PM-33

Полиуретанов еластичен уплътнител

ОПИСАНИЕ

Полиуретанов еластичен продукт, предназначен за залепване и уплътняване на голям диапазон от материали в строителството, ВиК, електромонтажни работи и други ремонтни дейности. Продукта след като се положи, полимеризира по химически начин при контакт с влагата в атмосферата. Когато се втвърди, може да бъде боядисан с гъвкава боя.

SATECMA ELASTIC PM-33 има свойството да сляга и уплътнява отлично, където е положен, което е невъзможно при механично укрепване. Използването му в строителството, може да помогне за свързване на елементи и предотвратяване на пукнатини при движения.

Освен това **SATECMA ELASTIC PM-33** предотвратява създаването на галванична корозия, когато се полага върху различни метални повърхности.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Състав	Полиуретан втвърдител, който се активира при контакт с влага в атмосферата.
Плътност	1,20 gr/cm ³
Твърдост Shore A	40
Втвърдяване	3-7 mm дебелина на всеки 24 h при 23°C и 50% O.B
Удължение до скъсване	> 300%
Еластичен модул при 100%	0,6 MPa
Работна температура	-30°C до +90°C
Сух на допир при 23°C и 50% O.B	1 h
Химическа устойчивост	Устойчив на вода, солена вода, слаби основи и киселини Не съдържа разтворители Не устойчив на силни основи и киселини Не устойчив на трайно въздействие на масла, грес и горива
Цветовете	Бял, Сив, Черен и Кафяв

- Има свойството да абсорбира и обира движения, вибрации и опън, в зависимост от дебелината на полагането му. В подобни среди е нужно да се полага не по малко от 1,5 mm дебелина.

СВОЙСТВА

- Лесен за полагане на хоризонтални и вертикални повърхности, без да се отлепя
- С времето не губи гъвкавостта си
- Устойчив на температурни разлики
- Уплътнява отлично снадки
- Защитава от галванична корозия

- Свързва се чудесно с голям диапазон от материали като: алуминий, дърво, тухли, бетон, цимент, плочки, керамика и др.
- Отлични свойства при напрежение, опън и вибрации
- Бързо се втвърдява

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА

Повърхностите трябва да бъдат чисти и свободни от грес, масла, прах или други замърсители. Втвърдена излишна мазилка, цимент или боя, трябва да бъдат премахнати. При неспазване на тези условия, може да има проблеми при свързването на продукта с различните основи.

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

SATECMA ELASTIC PM-33 се използва като:

- Уплътнител за дървени и метални рамки и конструктивни елементи
- За уплътняване на различни подови fugи и бетонни паважи
- При уплътняване на тръби във бетонени гнезда
- За снаждане и лепене на плочки
- Уплътняване на врати и прозорци
- За лепене на покривни керемиди, водосточни тръби и тераси
- Когато поставяте дървени или предварително лятти панели, той може да се използва като еластично лепило, при поставяне на плоскости и дъски
- Като уплътнител при вертикални fugи и снадки на стени от бетон, цимент, камък и др. като им осигурява плътност
- За поправяне на пукнатини в стени и подове
- В автомобилостроенето и купето може да се използва за стегнатост на врати, предни стъкла, странични стъкла, уплътнение на багажника и др.
- Монтиране на орнаменти, светлини и всички онези елементи, които могат да бъдат съединени с еластични лепила.

НАЧИН НА ПОЛАГАНЕ

Положете по начина, който е описан на опаковката.

Почистването на инструменти, използвани при инжектирането, може да се осъществи с подходящ разтворител.

При уплътняването на по-дълбоки вдлъбнатини и fugи, е добре да се запълнят предварително с подходящ друг материал, преди полагането на **SATECMA ELASTIC PM-33**. Също така ще имате по-малък разход и по-малко време за съхнене.

СПЕЦИАЛНИ ПРЕПОРЪКИ

- Не полагайте при температури под +5°C и относителна влажност над 85%
- Движението на fugите, които са подложени на вибрации, не трябва да надвишава 20% от широчината на самата fuga
- Преди продукта да се е втвърдил, е препоръчително да защитите мястото, където продукта е положен, от вода или всякакъв друг агресивен продукт
- Когато го полагате, е нужно да не допускате влизането на въздух в продукта
- Не полагайте, ако се очаква да вали до 2 h след полагането на продукта

ПАКЕТИРАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ

В пълнители по 310 ml. Съхранявайте на сухо място, защитено от замръзване.