

SATECMA ELASTIC S-600

Полиуретанов еластичен уплътнител

ОПИСАНИЕ

Полиуретанов еластичен уплътнител, предназначен за запечатване на фуги и пукнатини в конструктивните елементи на сградите. Това е специфичен продукт за извършване на уплътнителни работи в строителството, който предлага най-добрите запечатващи, херметизиращи и еластични характеристики както за закрито, така и на открито. **SATECMA ELASTIC S-600** е опакован във алуминиево фолио тип „салам“ с обем от 600 ml. **SATECMA ELASTIC S-600** запазва постоянна гъвкавостта си с течение на времето, има отлична устойчивост на стареене и не е чувствителен към корозивни среди.

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

SATECMA ELASTIC S-600 се препоръчва за запечатване на зидария, дилатационни фуги, съединителни връзки в предварително отлети елементи. Също така се използва и за уплътняване на фуги в дървени и метални рамки, съединителни връзки в алуминий, ремонт на пукнатини и др.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плътност	1,18 gr/cc
Твърдост Shore A	Около 20
Течливост	Няма
Удължение до скъсване	> 410%
Еластичен модул при 100%	0,37 MPa
Еластичност след работа	> 90%
Работна температура	-30°C до +80°C
Температура за полагане	+5°C до +45°C
Сух на допир при 23°C и 50% О.В	1 h
Полимеризиране	5 до 10 mm след 24 h, в зависимост от атмосферните условия
Максимално приемливо движение на основата	25%
Цветовете	Бял и Сив

СПЕЦИАЛНИ ПРЕПОРЪКИ

- Не полагайте при температури под +5°C и относителна влажност над 80%
- Не полагайте върху мокри или влажни повърхности

При възможност изучете основата за полагане : компресия, удължение, свързване и др. преди да положите.

Поради голямото разнообразие от материали и тяхната порестост, е желателно да направите първо тест, за да разберете дали няма да се наложи да използвате грунд, преди нанасяне.

ПАКЕТИРАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ

Алуминиеви пълнители 600 ml. Съхранение на прохладно и сухо място, при запечатани пълнители в тези условия могат да се съхраняват 10-12 месеца.

- ❖ ПРЕИМУЩЕСТВА:
- ❖ Постоянна еластичност
- ❖ Висококачествен уплътнител
- ❖ Високо устойчив срещу корозивна среда