

ТЕСМА IMPERIAL P-2008

Еднокомпонентен хидроизолиращ агент на полиуретанова основа

ОПИСАНИЕ

Фиксиращ влагата течен хидроизолационен агент, който образува хидроизолационна мембрана след отлежаване. Той е проектиран за хидроизолиране на всички видове тераси. Продуктът може да се нанася над 0°C и при относителна влажност до 95%.

ТЕХНИЧЕСКИ СВОЙСТВА:

Състав:	Еднокомпонентен полиуретан
Еластичност при +23°C:	361%
Еластичност след 100 дни при +80°C и 50 цикъла на движение поради износване при -10°C	176%
Еластичност при 0°C	384%
Еластичност след 2000 h при бързо износване поради QUV (излагане на ултравиолетови лъчи)	193%
Промокаемост на водни изпарения	20 gr/(m ² d)
Сцепление към бетон	20 kg/cm ²
Сцепление към полиуретанова пяна	14 kg/cm ²
Работна температура	От -50°C до +90°C
Препоръчителен разход	2 kg/m ² за няколко покрития
Нанасяне	Четка с къс косъм, назъбена мистрия, безвъздушен пистолет
Време за изсъхване	При допир – от 4 до 8 h в зависимост от влажността и температурата Повторно нанасяне – 16 h Общо време за отлежаване – 7 дни
Цветовете	Червен и сив

ПРЕДИМСТВА

- Може да се нанася както върху нови тераси, така и върху стари такива за възстановяване
- Много повече водоотделяне от повечето подобни продукти на пазара
- По-висока устойчивост на перфориране при ниски и високи температури
- Възможност да се получи добро отлежаване при студено време с температури между 0°C и +10°C чрез добавянето на **ACELARANTE AF**

ПОДГОТВЯНЕ НА ПОВЪРХНОСТТА:

Повърхностите трябва да са сухи и да не съдържат смазка, масло, пясък, прах или някакъв друг замърсител. Гладките и непорести повърхности трябва да бъдат механично почистени, за да се получи добро сцепление. При възстановяването от стари хидроизолационни агенти, измийте повърхността, за да отстраните всяко остатъчно замърсяване. След това оставете повърхностите да изсъхнат.

Преди нанасяне на продукта, винаги нанесете грунд като **IMPRIMACION E-EPOXIDICA** или **TECMA PAINT A-H**, особено върху повърхности с влага, като така позволявате по-добро сцепление към повърхността и нейното уплътняване, което ще предотврати образуването на мехурчета. При много порести повърхности, нанесете второ покритие от грунда докато получите пълно уплътняване.

НАЧИН НА УПОТРЕБА:

Разбъркайте съдържанието в съда с механичен миксер с ниска степен на обороти до получаването на хомогенна смес. Оставете сместта да си почине за няколко минути, за да се отстрани въздуха. Продуктът може да се разрежи ако е необходимо с **TECMASOL C** до 10% за да се подпомогне напластяването на продукта.

След това нанесете покрития, всяко с дебелина от 1 kg/m², като равномерно разстилате продукта с помощта на 2 mm назъбена мистрия, гумена брана или устойчив на разтвора валяк с къс косъм. Нанасянето с валяк е подходящо за разстилането на продукта, но не и за боядисването на повърхността. Продуктът не трябва да се нанася не като боя, а като саморазливен продукт. След десет минути, е важно да се използва иглен валяк, за да се отстрани целия въздух, който може все още да е вътре. Когато нанесете 3 покрития, всяко от тях трябва да бъде с дебелина 0,660 kg/m².

Нанасянето върху асфалтови листи или акрилни хидроизолационни материали трябва да се извършва директно веднъж след като повърхността е надлежно почистена и подготвена.

Павирана хидроизолация: Оставете продукта напълно да изсъхне след нанасяне. Поставете отделно покритие, след това нашия **GEOTEXTIL**, фино и сухо пясъчно покритие и след това строителния разтвор, за да закрепите настилната.

СПЕЦИАЛНИ ПРЕПОРЪКИ:

- Да не се разрежда с някой друг разтворител освен с препоръчания такъв
- Да не се нанася директно при конденз на основата
- Да не се нанася върху горещи основи или при високи температури
- При много горещо време и с много ниска относителна влажност, времето за изсъхване ще е по-дълго
- Продуктът се втвърдява с околната влажност. Веднъж след като съда е отворен, целия продукт трябва да се използва, за да се предотврати неговото втвърдяване

ОПАКОВКА И СЪХРАНЕНИЕ:

Продуктът се доставя в 10 kg. метални съдове. Плътнo затворените съдове могат да се съхраняват за срок от 6 месеца на сухо място и с температури под +30°C.

Изд.2008/2

Нашата информация и препоръки следва да се тълкуват без законово обвързване. Клиентът трябва да провери на своя отговорност подходящото естество на продуктите за предвидените от него цели.