

ТЕСМА OXID ND Ръждопреобразувател

ОПИСАНИЕ

Ръждопреобразувател предназначен за окислено желязо или стомана. Покритието създава филм, който става черен след изсъхване поради контакта му с окислената повърхност.

Обикновено е достатъчно да се положи един слой. За да подсигурите пълното преобразуване на оксидите, е препоръчително да положите два слоя, особено на места където ръждата е в изобилие.

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

ТЕСМА OXID ND е предназначен за нанасяне на тези области, където е невъзможно да се премахне ръждата чрез бластиране, четкане или пясъкоструене, поради дизайна или недостъпността на детайла.

Полага се върху труднодостъпни ъгли от железни елементи или стоманени конструкции, ръждиви метални елементи и др.

ПОДГОТВЯНЕ НА ПОВЪРХНОСТТА

Повърхностите трябва да са сухи и свободни от грес и масла. Препоръчително е да бъдат почистени с разредител. Повърхността е добре да се почисти с телена четка, за да се премахнат свободните частици от ръжда, след което е добре да се изплакне с вода или да се забърше с влажна кърпа.

ТЕСМА OXID ND може да се полага върху сухи или леко навлажнени повърхности.

НАЧИН НА ПОЛАГАНЕ

Разклатете контейнера преди употреба.

ТЕСМА OXID ND се полага с четка или валик, без допълнителен разход при стандартна дебелина на слоя.

Не е нужно да разреждате продукта, тъй като ефективността му ще спадне.

Нанесете първото покритие върху цялата повърхност. Оставете да изсъхне за поне 24 h, след което нанесете завършващият слой. Може да използвате продукти като нашите **ТЕСМА PAINT HS**, **ТЕСМА PAINT OP** или **ТЕСМА PAINT EL**.

В случай че се налага да се положи второ покритие от **ТЕСМА OXID ND**, за да се подсигури пълно преобразуване на ръждата или просто ръждивото покритие е твърде дебело, нанесете второто покритие 1-2 h след нанасянето на първото. В този случай е нужно да изчакате поне 48 h преди да нанесете завършващото покритие.

Разходна норма: 6,5 m²/kg при 50 µm дебелина на сухия слой

Разходната норма ще зависи от порьозността на повърхността, количеството ръжда, дебелината на нанесените слоеве, начина на полагане.

СПЕЦИАЛНИ ПРЕПОРЪКИ

- Не нанасяйте при относителна влажност 85% или когато температурата е под +8°C.
- Когато нанасяте върху съществуваща боя, направете тест за да проверите дали продуктите са съпоставими. В случай че **ТЕСМА OXID ND** не контактува с ръжда, няма да се получи никаква визуална разлика.
- Не се препоръчва пребоядисване с акрилни бои

- Сцеплението на **TECMA OXID ND** ще зависи от повърхността и от слягането на ръждивият слой към основата.

ПАКЕТИРАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ

В 1, 5 и 10 kg пластмасови контейнери, негодни за повторно използване.

Съхранявайте на прохладно място под +30°C, защитен от замръзване и при плътно затворени контейнери. При тези условия продуктът може да издържи 1 година без да изгуби качествата си.

❖ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- ❖ Бързо действие
- ❖ Не отделя вредни миризми и газове
- ❖ Може да бъде пребоядисан с всякаква боя на базата на разтворители

Изд.2.013/4

Нашата информация и препоръки следва да се тълкуват без законово обвързване. Клиентът трябва да провери на своя отговорност подходящото естество на продуктите за предвидените от него цели.