

ТЕСМА PAINT A-H

Грунд на епоксидна основа за влажни повърхности

ОПИСАНИЕ

Несъдържащ разтворители епоксиден грунд, специално създаден за нанасяне върху мокри или сухи минерални основи, с отлична адхезия и способност за запечатване върху основи като хоросан, бетон, плочки, естествен и изкуствен камък, мазилка и др.

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

ТЕСМА PAINT A-H се използва като мост върху всякакъв вид влажни повърхности, които ще бъдат покрити с епоксидни или полиуретанови смоли като **ТЕСМА PAINT ECOPOX**, **ТЕСМА IMPERAL P-2008**, **ТЕСМА PAINT EP-SD**, **ТЕСМА PAINT AUTONIVELANTE**. Отличните му запечатващи свойства позволяват прилагането му като мост между различни покрития и повърхности, при които биха възникнали трудности със залепването.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вид	Епоксидна смола
Съотношение между основа и втвърдител	6/4
Отворено време за работа при +23°C	45 min.
Полагане	Четка, валик, гумена маламашка
Разходна норма	6 m ² /kg за 150 µm
Време за съхнене	Докосване : 6 h Твърдо : 12 h Пребоядисване : 8 h минимум, 48 h максимум

ПОДГОТВЯНЕ НА ПОВЪРХНОСТТА

Повърхностите трябва да са сухи и свободни от грес, масла, пясък, прах и всякакъв друг замърсител. Основата трябва да е твърда без свободни частици.

Ако полагате върху много гладки повърхности, препоръчваме първо да бластирате механично или химически със **DESCA 2F**, за да може да постигнете някаква порестост и грубост на основата.

НАЧИН НА ПОЛАГАНЕ

Излейте контейнера с Втвърдителя в контейнера с Основата и разбъркайте около 2 min., докато се получи хомогенна смес. Нанесете с четка, валик или гумена маламашка като покривате цялата повърхност. След минимум от 8 h, може да полагате завършващото покритие.

СПЕЦИАЛНИ ПРЕПОРЪКИ

- Не нанасяйте при температури под +5°C
- Не приготвяйте повече разтвор от колкото бихте могли да използвате през отвореното му време за работа.

ПАКЕТИРАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ

Продукта се доставя в метални кутии от 3 kg Основа и 2 kg Втвърдител.

При плътно затворени контейнери, продукта може да се съхранява 1 година при температура до +30°C.