

ТЕCMA PAINT ВРУ

Защитен полиуретанов лак

ОПИСАНИЕ

Прозрачно покритие от алифатен полиуретан за защита на епоксидни или полиуретанови покрития, устойчиво на трафик на хора и превозни средства. Покритието е безцветно, здраво и устойчиво, с много добра устойчивост на абразия. Благодарение на отличната си химическа устойчивост на киселинни и алкални разтвори и разтворители, предотвратява замърсяването и позволява лесно почистване на повърхностите обработени с него. Продуктът може да се използва както в закрити, така и в открити пространства и с години ще устои на суровото слънце, дъжд и сняг.

ПРЕДИМСТВА

Ефективна защита на всяка повърхност, която преди това е обработена с друго покритие. Запечатва повърхностите от мръсотия. Лакът може да се почиства с вода и почистващ препарат, което е достатъчно за премахването на мазнини, сажди, прах и др., които се отлагат върху повърхностите изложени на градската среда. Поддържа повърхностите чисти за дълго. Лесно се полага, може да се нанесе с четка, вълнен валик или въздушен пистолет.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Състав	Алифатен полиуретан
Вид	Прозрачен, с блясък, матов или сатен
Компоненти	2 основа и втвърдител
Време за съхнене при +20°C и 55% относителна влажност	На допир - 4 h Твърд - 24 h Пълно втвърдяване - 7 дни Повторно нанасяне - 16 до 48 h
Нанасяне	Вълнен валик, четка, безвъздушен пистолет
Почистващ разтворител	TECMASOL D
Разходна норма	9 m ² /kg при 50 µm дебелина на сухия слой. Разходната норма се калкулира по формула изчисляваща поръзността на основата, грубостта, начина на нанасяне, пропуските при нанасянето, условията на околната среда и др.

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Като финашно покритие на епоксидни или полиуретанови покрития за подобряване на естетическите свойства, почистването и устойчивостта на трафик. Като защита на металните повърхности, за подобряване устойчивостта на замърсяване, които са били третирани с прозрачни грундове като нашия **IMPRIMACION A** или бои за варов разтвор и бетон от типа **TECMACRIL FACHADAS** или **TECMA PAINT AS**.

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

Повърхността трябва да е напълно суха, чиста от мазнини, масла, прах или други замърсители. Ако се полага върху бетон, цимент, тухла и др. преди това трябва да се нанесе **IMPRIMACION A**, за да се избегне получаването на нюанси върху субстрата. При нанасяне върху други покрития те трябва да са достатъчно сухи, за да се избегне тяхното разめкване. Ако епоксидните или полиуретановите покрития са сухи, повърхността трябва да се загрubi, за да се осигури добро сцепление с тях.

НАЧИН НА ПОЛАГАНЕ

Смесете двата компонента и разбъркайте 2 min. докато се получи хомогенна смес. Приложете методите описани по-горе, като покривате цялата повърхност. Върху епоксидни или полиуретанови повърхности не оставяйте да минат повече от 48 h между нанасянето на епоксида и полиуретана и нанасянето на продукта **TESMA PAINT BPU**, за да се получи перфектно сцепление между пластове.

СПЕЦИАЛНИ ПРЕПОРЪКИ

- Не нанасяйте, когато температурите са под +10°C
- Не нанасяйте, когато относителната влажност е над 80% или температурата на основата е по-ниска от 3°C над точката на оросяване
- Не нанасяйте **TESMA PAINT BPU** директно върху порьозни материали
- Когато се нанася директно върху порьозна основа, продукта ще изсветли цвета на основата точно както всеки друг лак. За да се избегне това, нанесете предварително слой **IMPRIMACION A**.
- При нанасяне върху повърхности различни от епоксиди и полиуретани, трябва да се направят тестове, за да се изключат проблеми от несъответствие между повърхността и продукта.

ПАКЕТИРАНЕ

Метални опаковки в комплекти от 4 kg. Нето (Основа + Втвърдител)

Изд.2.013/4

Нашата информация и препоръки следва да се тълкуват без законово обвързване. Клиентът трябва да провери на своя отговорност подходящото естество на продуктите за предвидените от него цели.