

ТЕСМА PAINT® ECOTRANS

Епоксидно покритие на водна основа

ОПИСАНИЕ

Чист епоксиден грунд подходящ за разреждане с вода, който е разработен за защита на минерални повърхности или за грундиране преди нанасянето на **ТЕСМА PAINT ESOPOX**.

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Като покритие на минерални и на базата на цимент повърхности, които последствие могат да бъдат обработени с епоксидни покрития на водна основа като **ТЕСМА PAINT ESOPOX**, или като анти-прахов лак за бетонови подове в индустриални сгради, складове и др.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Естество	Епоксидно
Външен вид	Гланц
Компоненти	Два
Пропорции на сместа	2 части основа и 1 част втвърдител
Трайност на сместа при +23°C	2 часа
Време за съхнене при +23°C и 55% относителна влажност	На докосване : 7 h. Твърдо : 20 h. Повторно нанасяне : мин. 16 h. макс. 72 h.
Инструменти за полагане	Четка, валик, пистолет
Разредител	Вода
Разходна норма	7 m ² /kg при 50µm дебелина на сухия филм

ПОДГОТВЯНЕ НА ПОВЪРХНОСТТА

Повърхността трябва да е суха и без мазнини, масла , прах , свободни разтвори и др. Циментовите или бетоновите повърхности трябва да са напълно сухи и продукта да не се нанася върху тях докато не са минали най-малко 28 дни от полагането на цимента или бетона. Гладките и непорьозни повърхности трябва да се загрубят механично или химически с нашия **DESCA 2F**, който след това се изплаква обилно с вода, за да се отстранят всякакви остатъци от продукта.

НАЧИН НА ПОЛАГАНЕ

Разбъркайте съдържанието на контейнера с Основата. Докато бъркате бавно, добавете съдържанието на контейнера с Втвърдителя. Продължете да бъркате бавно докато се получи напълно хомогенна смес. Добавете 30-35% вода и отново бъркайте до получаването на хомогенна смес. Винаги добавяйте водата последна към сместа, а не обратно. Ако е необходимо преместете сместа в друг по-голям контейнер и добавете вода отгоре.

След най-малко 16 h при +23°C нанесете втори слой или боядисайте.

Продукта играе ролята на свързка при уплътняването на камъни, агрегати и малки камъни в градинарството и в тези случаи продукта се смесва с 35-60% вода с бъркалка или чрез пръскане на продукта, като трябва да се избягва полагането на по-дебел слой, за да не се забавя съхненето на

продукта. След смесването, всички инструменти трябва незабавно да се почистят с вода до отстраняването на всички остатъци от продукта.

СПЕЦИАЛНИ ПРЕПОРЪКИ:

- Циментовите или бетонови повърхности трябва да са напълно сухи преди нанасянето на **TECMA PAINT ECOTRANS**.
- Никога не нанасяйте при температури под +15°C
- Никога не нанасяйте при относителна влажност над 80%, или когато температурата на повърхността е по малко от 3°C над точката на оросяване

ПАКЕТИРАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ

В 7 kg комплекти (основа + втвърдител) предварително дозирани за употреба. Пазете контейнерите плътно затворени при температури между +5°C и +30°C. Съхранявайте на места, които са защитени от замръзване. При тези условия, срока на годност е най-малко 1 година.

Изд.2.013/4

Нашата информация и препоръки следва да се тълкуват без законово обвързване. Клиентът трябва да провери на своя отговорност подходящото естество на продуктите за предвидените от него цели.