

TECMA PAINT FINAL

Завършваща боя за полиуретанови хидроизолационни покрития

ОПИСАНИЕ

Алифатна полиуретанова боя на водна основа, която се полага като завършващо защитно покритие върху полуретанови хидроизолации за покриви. Формираният филм защитава основата от слънчевите лъчи, предпазвайки я от пожълтяване и напукване на еластичното полиуретаново покритие.

Продукта позволява умерен трафик на хора, за покриви при които се налага периодична поддръжка или аварийни визити.

Полученият филм има нужната еластичност, така че да може да се полага върху други еластични покрития без да се напуква или дефлектира.

Това е продукт на водна основа без миризми и изпарения от разредители и е незапалим.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Състав	Модифицирана алифатна полиуретанова боя на водна основа
Време за изсъхване +20°C и 55% относителна влажност	При допир – 3 h Повторно боядисване – 12 h
Разредител	Вода
Нанасяне	С четка, валик, пистолет
Теоретичен разход:	5-7 m ² /kg при дебелина на сухия филм от 40 µm
Пропускливост на водни пари	Class I (S _D < 5 meter) EN ISO 7783-2

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Като завършващ защитен слой от слънчева радиация върху полиуретанови хидроизолационни покрития нанесени върху покриви и тераси.

ПОДГОТВЯНЕ НА ПОВЪРХНОСТТА

Повърхностите трябва да бъдат сухи и почистени от грес, мазнини, прах и друг вид мръсотия. Полиуретановото хидроизолационно покритие не трябва да бъде с прекалена лепкавост.

НАЧИН НА УПОТРЕБА:

Извадете компонентите от контейнера.

Нанесете слой с разходна норма от 7-9 kg/m² като го разнесете с четка или валик. Положеното покритие не бива да бъде с голяма дебелина. В случай че по повърхността ще има по-интензивно преминаване на хора, препоръчително е да се положи втори слой, с интервал от 12 h между полаганията.

Съветваме боята да бъде нанесена, ден след полагането на полиуретановото хидроизолационно покритие за по-добро сцепление.

СПЕЦИАЛНИ ПРЕПОРЪКИ

- Да не се нанася при температури под $+10^{\circ}\text{C}$, или относителна влажност над 90%
- Да не се нанася ако се очаква да завали дъжд, сняг или замръзване на основата, в следващите 6 h след полагането на боята.
- Използваните инструменти и съдове се мият с вода
- Възможност за трафик на хора след 48 h при $+20^{\circ}\text{C}$, спазвайки същите указания, както при транзита на еластични полиуретани, обувки с гумена подметка без остри части по тях.

ОПАКОВКА И СЪХРАНЕНИЕ

TESMA PAINT FINAL се предлага в пластмасови контейнери от 10 и 25 kg. Продукта може да се съхранява 1 година в оригинално запечатани контейнери, защитени от замръзване и високи температури в затворени помещения.

Изд. 1999/1

Нашата информация и препоръки следва да се тълкуват без законово обвързване. Клиентът трябва да провери на своя отговорност подходящото естество на продуктите за предвидените от него цели.