

ТЕСМА PAINT IT

Прозрачно еластично хидроизолационно покритие

ОПИСАНИЕ

Еднокомпонентно прозрачно еластично покритие за възстановяване и хидроизолация на нови и стари покриви, тераси, балкони и др.

Благодарение на отличната си еластичност, издръжливост и твърдост, покритието е устойчива на умерен трафик на хора.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Брой компоненти	Един
Съдържание на нелетливи вещества	70%
Плътност	1,02 ± 0,05
Време за съхнене при +23°C и 50% О.В	Докосване : 3 h Пребоядисване : 6 h минимум, 72 h максимум Напълно изсъхнало 7 дни

Характеристики при стайна температура

Удължение (420 µm слой) t° 23°C	520%
Якост на опън (420 µm) t° 23°C	17,5 N/mm ²

Засилено стареене, 500 h силно излагане на слънчеви лъчи QUV

Удължение (420 µm слой) t° 23°C	440%
Якост на опън (420 µm) t° 23°C	13,1 N/mm ²

Температурно стареене, 14 дни при +70°C

Удължение (420 µm слой) t° 23°C	513%
Якост на опън (420 µm) t° 23°C	17,2 N/mm ²

Поведение при -10°C

Удължение (420 µm слой) t° 23°C	172%
Якост на опън (420 µm) t° 23°C	17 N/mm ²

Сцепление : метод на издърпване „Pull-off“

Основа от Фиброцимент	25 kg/cm ² Отлепяне заедно с основата
Керамични плочки	62 kg/cm ² Отлепяне заедно с основата
Разходна норма	2 m ² /kg при 330 µm дебелина на слоя

- Тези тестове са проведени в лаборатория съгласно международните стандарти. Резултатите показват отличните характеристики на продукта, но не са официална гаранция.

ПОДГОТВЯНЕ НА ПОВЪРХНОСТТА

Повърхностите трябва да са сухи и свободни от грес, масла, пясък, прах и всякакъв друг замърсител. Основата трябва да е твърда без свободни частици.

В случай, че желаете да подобрите сцеплението с повърхността е нужно да я загрубите по механичен начин, за да може продукта да слегне в нея.

НАЧИН НА ПОЛАГАНЕ

Положете първото покритие разрежено с 3 – 4 части **TECMASOL C**, така продукта ще може да влезне по-дълбоко в порите на повърхността. **TECMA PAINT IT** може да се полага с четка, валик или безвъздушен пистолет.

Последващите слоеве полагайте неразредени, като разнасяте продукта равномерно по цялата повърхност. Благодарение на неговите саморазливни свойства, продукта сляга отлично и равномерно, като не оставя следи от четка или валик след себе си.

Препоръчителната разходна норма за тераси с умерен трафик на хора е 500 gr/m², при по-интензивен и тежък трафик, трябва да се положи повече продукт.

Броя на слоевете зависи от начина на полагане. Обикновено е добре да се положат 2 слоя + 1 слой разрежен вместо грунд.

Като цяло не препоръчваме разреждането на продукта, освен при първият слой.

В случай че третирате повърхности като тераси, балкони или прави покриви, вземете в предвид връзките под-стена и вдигнете покритието на 25 cm вертикално по стената, за да получите правилно хидроизолиране.

Преди да започнете да използвате повърхността, оставете покритието за 7 дни, за да може напълно да втвърди и да осигури максимални характеристики.

TECMA PAINT IT може да се полага дори в лоши атмосферни условия, при температури над 0°C и относителна влажност на въздуха от 95%. Винаги вземайте в предвид, че не трябва да има конденз или влага по основата.

СПЕЦИАЛНИ ПРЕПОРЪКИ

- Не нанасяйте когато основата е мокра или влажна
- Не полагайте ако температурата на основата е под 3°C над точка на оросяване.
- След като отворите контейнера, използвайте всичкият продукт, а ако това не е възможно, затворете го много добре и използвайте останалата част от продукта до 5 дни, за да избегнете втвърдяването му
- Почистете инструментите си с **TECMASOL C**

ПАКЕТИРАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ

TECMA PAINT IT се доставя в метални контейнери от 1 и 5 kg.

Изд.2.013/4

Нашата информация и препоръки следва да се тълкуват без законово обвързване. Клиентът трябва да провери на своя отговорност подходящото естество на продуктите за предвидените от него цели.