

ТЕСМА PAINT® OP

Завършващ синтетичен емайлак

ОПИСАНИЕ

Завършващ синтетичен емайлак за боядисване на метални и стоманени елементи, които са били грундиращи или боядисани. **ТЕСМА PAINT OP** предлага отлични защитни качества, също както много добро оцветяване и устойчивост както на закрито така и на открито.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Външен вид	Лъскав
Време за съхнене при +20°C и 60% О.В.	На допир : 1 h Пребоядисване : 24-48 h
Разредител	TECMASOL S
Разходна норма	12 m ² /kg при дебелина на сухия слой 40µm
Полагане	Пистолет, четка или валик
Цетове	Виж палитрата

ПОДГОТВЯНЕ НА ПОВЪРХНОСТТА

Повърхностите трябва да са сухи и свободни от грес, масла, прах и други замърсители.

Предварително повърхността трябва да бъде грундирана с нашият **ТЕСМА BASS C** или **ТЕСМА PAINT OX**.

НАЧИН НА ПОЛАГАНЕ

ТЕСМА PAINT OP е препоръчително да се нанася с пистолет, въпреки че може да бъде и нанесен с валик или четка. При полагането на последващи слоеве, времето за изсъхване трябва да бъде спазено.

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

За емайлиране на елементи направени от желязо, стомана, машини, инструменти или стоманени конструкции, които са били предварително грундиращи.

СПЕЦИАЛНИ ПРЕПОРЪКИ

- Не нанасяйте при относителна влажност 85% или когато температурата е под +5°C.
- Не нанасяйте продукта, ако се очаква да завали преди пълното му изсъхване
- Не нанасяйте при мъгла, дъжд или сняг
- Когато нанасяте върху съществуваща боя, се уверете че **ТЕСМА PAINT OP** сяга добре върху предишната. Ако основата е прекалено твърда и гладка се препоръчва тя да бъде задебелена, за да подсигури добро сцепление.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

- Нанасяйте при наличието на добра вентилация
- Не излагайте на жегата или отоплителни източници. Продуктът е възпламеним.
- Избягвайте контакт с кожата и очите

