

ТЕСМА PAINT® OX Антикорозионен грунд

ОПИСАНИЕ

Акрилен антикорозионен грунд предназначен за защита на метални повърхности. **ТЕСМА PAINT OX** има отлична гъвкавост, якост и сцепление към основи направени от стомана, горещо поцинковано желязо, алуминий и др.

Тези му качества, заедно с протекцията от корозия, предлагат най-дълготрайната защита на основите, към които е нанесен. Поради отсъствието на разтворители в състава си, този грунд е подходящ за полагане на закрито без всякакъв риск от изпускането на вредни пари.

За по-дълготрайна антикорозионна защита, **ТЕСМА PAINT OX** трябва да се нанася в последствие с финишна боя, синтетичен емайл лак, епоксидно покритие и др. както трябва да бъде направено при всеки друг грунд.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Плътност	1,23 ± 0,05 kg/l.
Вискозитет	86 ± 6 KU
Полагане	Четка или валик
Време за съхнене при +20°C и 60% О.В.	На допир : 20-30 min. Пребоядисване : 6-8 h
Разредител (само за почистване)	Вода
Разходна норма	7 m ² /kg при дебелина на сухия слой 40µm
Температурна устойчивост	До +70°C

ПОДГОТВЯНЕ НА ПОВЪРХНОСТТА

За по-добро сцепление и антикорозионни свойства, повърхностите трябва да са свободни от грес, масла, прах и др. замърсители. За ръждиви повърхности е препоръчително да премахнете първо ръждата с бластиране, механическо четкане или пясъкоструене.

Макар че никога не е препоръчително да боядисвате върху ръжда, **ТЕСМА PAINT OX** предлага добро сцепление върху повърхности с ръждиви остатъци или такива, които не са добре поддържани и почистени.

При всяка метална повърхност е добре да се загрubi чрез бластиране, четкане или пясъкоструене, което ще подобри сцеплението на грунда към основата.

НАЧИН НА ПОЛАГАНЕ

ТЕСМА PAINT OX е готов да се нанася без разреждане.

Инструменти за полагане : четка или валик.

Продуктът трябва да се разклати преди употреба.

Необходим е само един слой и след него може да се полага боята.

В случаи, че няма да се полага финишно покритие, е възможно да се нанесат 2 или 3 слоя.

СПЕЦИАЛНИ ПРЕПОРЪКИ

- Не нанасяйте при относителна влажност 80% или когато температурата на повърхността е по-малко от 3°C от точката на оросяване
- Не нанасяйте при температура под +7°C
- Не нанасяйте продукта, ако се очаква да завали преди пълното му изсъхване
- Не нанасяйте при мъгла, дъжд или сняг
- Когато се прилага върху ръжда, е възможно да протече от нея и да остави петна върху грунда. Ако това се случи, нанесете втори слой и след него боядисайте.
- Този грунд не се разрежда със никакъв вид разредител, така че влагането на каквато и да било добавка, може да влоши неговите характеристики

ПАКЕТИРАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ

В 10 и 25 kg метални кофи.

❖ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- ❖ Отлична адхезия
- ❖ Отлична антикорозионна защита
- ❖ Не отделя вредни газове и миризми

Изд.2.013/4

Нашата информация и препоръки следва да се тълкуват без законово обвързване. Клиентът трябва да провери на своя отговорност подходящото естество на продуктите за предвидените от него цели.