

ТЕСМА PAINT® PU-EXT

Полиуретаново покритие за защита на открито

ОПИСАНИЕ

Алифатно полиуретаново покритие, предназначено за защита на хоризонтални и вертикални повърхности на открито с отлична устойчивост на ултравиолетови лъчи, масла, гresi и водни разтвори, удари и абразия. Образувалият филм се почиства лесно от мазнини, масла и замърсявания от околната среда.

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

ТЕСМА PAINT® PU-EXT се използва като финашно покритие върху боядисани подове и стени за паркинги на открито или на закрито, гаражи, складове, фабрики, стени, тераси за слънчеви бани и др. Той отговаря на Директивата относно летливите органични съединения за този вид продукти. Продуктът може да се нанася като финашно покритие, устойчиво на външни въздействия за епоксидните покрития : **ТЕСМА PAINT ECOPOX, ТЕСМА PAINT EP-SD, ТЕСМА PAINT AUTONIVELANTE.**

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Естество	Алифат полиуретаново
Външен вид	Сатен
Съдържание на нелетливи вещества по тегло	67%
Пропорция по тегло	Основа 8 части/ Втвърдител 3,2 части
Отворено време за полагане при +20°C	6 h
Полагане	Четка, валик, спрей
Разредител	ТЕCMASOL D
Температура за полагане	+10°C до +30°C
Максимална относителна влажност на въздуха при полагане	85%
Време за съхнене +23°C 55% О.В	Допир – 6 h Твърдо – 16 h Пребоядисване – мин. 16 h макс. 48 h Напълно втвърдило – 7 дни
Разходна норма	7 m ² /kg при дебелина на слоя 50 µm
Цвят	Сив, зелен и червен

ПОДГОТВЯНЕ НА ПОВЪРХНОСТТА

Повърхностите трябва да са сухи и без мазнини, масла, свободен разтвор и др.

Повърхностите от бетон или хоросан, трябва да се оставят да слегна и да изсъхнат поне 28 дни, преди да могат да бъдат третирани. Повърхностите трябва да се загрувят механически или с пясъкоструене. Много е важно да премахнете всички свободни парчета замазка или друг вид мазилка от повърхността преди да я боядисате.

Винаги грундирайте с **ТЕСМА PRIMER AT, ТЕСМА PAINT ECOTRANS** или **ТЕСМА PAINT A-H**, с разходна норма от 4-5 m²/kg в зависимост от поръзността на основата и нейната абсорбция.

НАЧИН НА ПОЛАГАНЕ

Разбъркайте Основата в контейнера. Добавете бавно и продължително, без да спирате да бъркате, контейнера с Втвърдителя. Продължете да бъркате до получаването на хомогенна смес. Положете първият слой от **ТЕСМА PAINT® PU-EXT**, с разходна норма от 7 m²/kg върху вече грундираната повърхност. Не по рано от 16 h при +23°C температура, е възможно да положите втория слой.

СПЕЦИАЛНИ ПРЕПОРЪКИ

- Не нанасяйте при относителна влажност 85% или когато температурата на оросяване е над 3⁰C под точката на оросяване
- Не полагайте при температури под +10⁰C
- Винаги предварително грундирайте, преди да положите покритието
- Когато се иска матов или гланцов завършек, можете да добавите като финално покритие **ТЕСМА PAINT BPU GLOS** или **MATT**.

ПАКЕТИРАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ

ТЕСМА PAINT® PU-EXT се доставя в комплект от 12 kg Основа и Втвърдител, предварително дозирани. Съхранявайте на сухо място при температури между +10⁰C и +35⁰C. Времето за съхранение е 1 година.

Изд.2.013/4

Нашата информация и препоръки следва да се тълкуват без законово обвързване. Клиентът трябва да провери на своя отговорност подходящото естество на продуктите за предвидените от него цели.