

ТЕСМА PAV-13

Противоплъзгащо покритие за подове и подови настилки

ОПИСАНИЕ

Покритие на базата на синтетични смоли и инертни материали с контролирани размери на частиците, предназначено за получаване на противоплъзгащи покрития за подови настилки.

СВОЙСТВА

- Консистенция на самонивелиращ продукт
- Лесна за нанасяне хомогенна смес
- Добра адхезия към основата
- Добра устойчивост на евентуални разливи на горива и смазочни материали
- Добра устойчивост към абразия

Вискозитет Brookfield +25°C	15000 - 40000 mPa·s
Максимална гранулометрия UNE EN 933-1	1 mm
Устойчивост при мокра абразия NLT-320	500 gr/m ²
Относителна плътност +25°C (UNE 104281-3.5)	1.5 ± 0.1 gr/m ³
Съдържание на нелетливи вещества (UNE 104281-3.7)	70%
Време за изсъхване при +22°C и 55% О.В	24 h за пешеходци
Цветовете	Ръждиво червено, зелено, алберо жълто, сиво.

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

ТЕСМА PAV-13 е подходящ за създаване на грапави повърхности за:

- Спортни зали и зони за отдих
- Вело алеи, тенис кортове и зони за отдих
- Туристически еко пътеки

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА:

Повърхността на която **ТЕСМА PAV-13** ще бъде нанесена трябва да е здрава, почистена от прах, мръсотия и влага.

ПОЛАГАНЕ

Разбъркайте продукта на бавни обороти до получаване на хомогенна смес. Излейте го на повърхността като го разпределите на тънък слой чрез гумено перо или друг инструмент по пода. Полагайте всеки следващ слой като предварително изчаквате изсъхването на предния слой (около 24 h). Това зависи от температурата и влажността на въздуха.

- **НИКОГА** не премесвайте продукта с вода, тъй като тя ще му намали кохезионните свойства

РАЗХОДНА НОРМА

Разходната норма зависи от вида на приложението. За първият пласт от **ТЕСМА PAV-13**, разходът може да варира в зависимост от грапавината на основата. Препоръчителните граници са 0.7 до 1 kg/m² за леко грапава повърхност и между 1 и 2 kg/m² за силно грапави повърхности. При междинните слоеве, разходът варира между 0.7 – 1.2 kg/m². Не е препоръчително да се нанасят слоеве над 2 mm дебелина, тъй като това ще затрудни втвърдяването на продукта. При 1 kg/m² дебелината на слоя е 0.6 mm. Дебелината която трябва да бъде нанесена зависи от интензитета на трафика и специфичните нужди на повърхността.

СПЕЦИАЛНИ ПРЕПОРЪКИ

Препоръчително е продукта да се полага при +10°C до +35°C. Избягвайте да полагате при лошо време и очаквания за валежи.

- При полагане на закрито, е наложащо помещението да е добре вентилирано, с цел по бързо засъхване на продукта
- Когато основата, която ще бъде обработена е прекалено гладка, е нужно да се провери сцеплението на продукта към нея, а също и влажността и.
- Когато основата е шлайфан бетон е наложително той да се загруби чрез песъкоструене, преди да се положи **ТЕСМА PAV-13**
- За по голяма защита и редуциране на грубостта на повърхността се изисква, **ТЕСМА PAV-13** може да се положи на тънък слой от 200 gr/m², така че да запълни порите на основата. В такъв случай оставете продукта да изсъхне за 12 h.
- Работните съдове и инструменти могат да се почистят с вода преди продукта да е напълно изсъхнал

ПАКЕТИРАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ

ТЕСМА PAV-13 се предлага в пластмасови кофи с вътрешна торба от втори компонент с нетно тегло 45 kg.

Контейнерът трябва да е предпазен от пряка слънчева светлина както и от замръзване.

Температурата в склада за съхранение не трябва да пада под +5°C, тъй като това може да рефлектира върху качеството на продукта. Максималното време за съхранение е 9 месеца, в оригиналните им контейнери, неразпечатани.

Издание 2015/4

Нашата информация и препоръки следва да се тълкуват без законово обвързване. Клиентът трябва да провери на своя отговорност подходящото естество на продуктите за предвидените от него цели.