

IMPRIMACION A

Препарат за предварително третиране на порести повърхности

ОПИСАНИЕ

Уплътняващ грунд за порести материали, които ще бъдат защитени с **TECMA PAINT ANTIGRAFFITI**.

Поради своя състав, неговото нанасяне предотвратява промяната на цвета на материалите при нанасяне на **TECMA PAINT ANTIGRAFFITI**.

В зависимост от свойствата и шупливостта на материала, при повечето от тях не е възможно да се полага антиграфитна защита, когато преди това не е нанесен **IMPRIMACION A**.

СВОЙСТВА:

Външен вид	Млечно бял
Образуван филм	Прозрачен
Време за изсъхване при 20°C - 55% относителна влажност	При допир – 30 min. Повторно боядисване – минимум 24 h
Нанасяне	С четка, валик или чрез пулверизиране
Теоретичен разход	7 m ² /kg при 35 µm дебелина на сухия филм

Действителният разход ще зависи от това доколко груб и шуплест е материала, от дебелината, от условията за нанасяне и др.

ПОДГОТВЯНЕ НА ПОВЪРХНОСТТА

Повърхностите трябва да бъдат сухи и да не съдържат смазка, остатъци от продукти за разформоване, строителни разтвори, масло, прах или някакъв друг замърсител.

Повърхности без никакви пори трябва да бъдат загребени с механични средства или с химическо третиране с нашия **DESCA-2F** като след това да се изплакнат с вода и да се отстранят всички остатъци от продукти.

НАЧИН НА УПОТРЕБА

Бавно разбъркайте съдържанието в съда.

Нанесете покритие с четка, валик или чрез пулверизиране, като покривате изцяло повърхността и насищате основата.

Оставете да изсъхне за минимум 24 h преди да нанесете **TECMA PAINT ANTIGRAFFITI**.

СПЕЦИАЛНИ ПРЕПОРЪКИ

- Поради огромното разнообразие от материали, е уместно да се направи малък тест за да се провери годността на третирането
- Не нанасяйте, когато температурите са под +10°C или относителната влажност е над 85%
- Спазвайте минималните периоди за повторно боядисване за **TECMA PAINT ANTIGRAFFITI**
- Не разреждайте продукта с никакъв разтворител

❖ ПРЕИМУЩЕСТВА:

❖ Лесен за нанасяне

❖ Не отделя вредни миризми и газове

❖ Не причинява потъмняване на повърхностите