

На този продукт е предоставен Европейски символ за съответствие CE (Система 2+)

ПРОДУКТ № 3.163

## PREMHOR COSMETICO

### Циментова замазка за козметични ремонтни работи

#### ОПИСАНИЕ

Полимер модифициран, на циментова основа, несвиваема замазка, създадена за леки козметични ремонти за бетон и хоросан, подходящ както за вътрешна така и за външна употреба. Тиксотропните свойства на продукта, позволяват с него да се работи както по стени така и по тавани.

#### ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

|                                                             |                                               |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Очевидна плътност на компонента в прахообразна форма        | 1,03 g/m <sup>3</sup>                         |
| Гранулометрия (EN 12192-1)                                  | 0 -0.3 mm                                     |
| Температура на нанасяне                                     | От +5 до +30°C                                |
| Трайност след смесване на компонентите                      | Около 30 min.                                 |
| Очевидна плътност на пресния строителен разтвор EN (1015-6) | 1730 kg/m <sup>3</sup>                        |
| Време за слягане (EN 13294)                                 | Първоначално: 1-2 h<br>Окончателно: 3-4 h     |
| Съдържание на хлоридни йони (EN 115-17)                     | < 0.05%                                       |
| Устойчивост на компресия (EN 12190)                         | >20.0 MPa                                     |
| Якост на огъване и на опън (EN 196-1)                       | >7.0 MPa                                      |
| Сцепление към бетонова структура (EN 1542) (28дни)          | >0.8 MPa                                      |
| Контролирано свиване/разширяване (EN 12617-4)               | >0.8 MPa/съответства                          |
| Модул на еластичност (EN 13412)                             | >15 GPa                                       |
| Опасни вещества (EN 1504-2)                                 | Отговаря на раздел 5.4. от стандарт EN 1504-3 |

#### УПОТРЕБА

**PREMHOR COSMETICO** е подходящ за:

- Ремонт и изравняване на бетонени и хоросанови повърхности, когато външният вид е от значение. Това е особено необходимо, когато повърхностният слой е започнал да се руши или когато се появи порьорзност, малки буци чакъл или когато има счупени ъгли.
- За запълване на пукнати, дупки или други повърхностни несъвършенства по бетон и хоросан
- За подобряване естетическият вид на фабричните елементи
- Може да се нанася върху стени и тавани

#### ПРЕДИМСТВА

- Пропусклив за водни пари, което позволява на повърхността да диша
- Отлично сцепление без нужда от грундиране или друг свързващ материал
- Продукта е нетоксичен , лесен за нанасяне и не съдържа хлориди
- Втвърдява без пукнатини
- Готов за употреба след смесване с вода

## ПОДГОТВЯНЕ НА ПОВЪРХНОСТТА

Повърхността трябва да бъде суха и здрава, свободна от грес, масла, остатъци от боя, насипни материали, пясък, прах и друг вид замърсител. Съветваме повърхността да е правилно подготвена, за предпочитане по механичен начин. Повърхностите които са прекалено гладки или слабо порьозни, трябва да се загрубят за предпочитане по механичен начин. Добре навлажнете силно абсорбиращите повърхности с вода, избягвайки създаването на локви и след което изчакайте повърхността да придобие матов вид, преди да положите продукта.

## ИНСТРУКЦИИ

Излейте необходимото количество вода в подходящ контейнер и постепенно добавяйте продукта, разбърквайки я на бавни обороти, докато не се получи еднородна хомогенна смес без бучки. Като ориентир, препоръчваме смесването на една торба от 25 kg **PREMHOR COSMETICO** с приблизително 6.5 – 7.5 l. вода. Когато продукта е добре разбъркан, трябва да се остави да престои 2-3 min., за да може да слегне и след което се разбърква отново внимателно. При температура от +20°C, сместа има отворено време за работа около 30 min.

## НАНАСЯНЕ

Използвайте шпакла, мистрия и маламашка или машина за изпръскване на мазилки, при полагането се старайте да не надвишавате 5 mm дебелина на слоя. Когато продукта започне да втвърдява (след около 30 min.) може да се изглади с помощта на влажна гъба или нещо подобно. Ако след завършващото покритие се налага повърхността да бъде боядисана, оставете замазката да изсъхне 7 – 14 дни, в зависимост от температурата на въздуха, преди да я боядисате с подходяща боя като **TECMA PAINT SILICATOS**.

Когато се налага да се направи слой над 5mm дебелина, предлагаме да смесите 2 части от продукта с 1 част промит пясък (0-3 mm).

## СПЕЦИАЛНИ ПРЕПОРЪКИ

- Не смесвайте повече продукт от колкото е нужен за полагането на повърхността като не забравяте за отвореното време за работа
- Не добавяйте други материали към продукта, освен тези които са споменати в спецификацията
- Не полагайте при температури под +5°C или над +35°C
- Не полагайте върху замръзнали или заскрежени участъци, или когато се очаква замръзване през следващите 24 h
- Не нанасяйте върху гипсова мазилка, боя или вар
- Навлажнете повърхността преди да нанесете продукта
- След като нанесете **PREMHOR COSMETICO** го предпазвайте от бързо засъхване през първите няколко часа, при горещо време
- Не нанасяйте слой по-дебел от 5 mm
- Не добавяйте повече вода от оказаното по спецификацията (6.5 – 7.5 l. на торба от 25 kg)
- За да получите равномерен, естетичен завършек, важно е винаги да добавяте същото количество вода в разтвора.

## РАЗХОДНА НОРМА

Разходната норма е приблизително **1,2 kg/m<sup>2</sup>** при mm дебелина на слоя.

## ЦВЕТОВЕ

Продукта е наличен в сив цвят.

## АКРЕДИТАЦИИ

Маркировка CE като съответстващ на стандарт **EN 1504-3 (System 2+)** и на Европейските разпоредби за строителни продукти.

## ОПАКОВКА И СЪХРАНЕНИЕ

**PREMHOR COSMETICO** се доставя в 25 kg. мрежести хартиени чували. **PREMHOR COSMETICO** трябва да се съхранява запечатан в оригиналните торби. Очаквания срок за съхранение в оригиналните торби не трябва да надвишава 12 месеца.

Изд.2.013/4

Нашата информация и препоръки следва да се тълкуват без законово обвързване. Клиентът трябва да провери на своя отговорност подходящото естество на продуктите за предвидените от него цели.