

На този продукт е предоставен Европейски символ за съответствие CE (Система 2+)

ПРОДУКТ № 3.176

PREMHOR STREET

Бързостягаща и втвърдяваща се замазка за уплътняване и закрепване на улични съоръжения „включващ технологията IST”

ОПИСАНИЕ

Бързостягаща и втвърдяваща се полимер-модифицирана, несвиваема замазка на циментова основа, специално предназначена за уплътняване и закрепване на улични съоръжения и канализации, както и за ремонтни дейности, които изискват бързо връщане в експлоатация. Основното нововъведение на тази замазка на циментова основа е, че нейната формула включва съвсем нова технология IST (Invariable Set Time), разработена от **SATECMA**, която позволява да се получи практически постоянно време на стягане във всички температурни диапазони, в рамките на които се препоръчва полагането на замазката.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Очевидна плътност на компонента в прахообразна форма	1,28 gr/cm ³
Гранулометрия (EN 12192-1)	0 - 2 mm
Температура на нанасяне	От +5 до +35°C
Трайност след смесване на компонентите	Около 5-10 min.
Очевидна плътност на пресния строителен разтвор (EN 1015-6)	2180 kg/m ³
Време за слягане (EN 13294)	15 – 30 min.
Съдържание на хлоридни йони (EN 115-17)	<0.05%
Устойчивост на компресия (EN 12190)	>8.00 MPa (1 h) > 60.0 MPa (28 дни)
Якост на огъване и на опън (EN 196-1)	>2.0 MPa (1 h) > 9.00 MPa (28 дни)
Сцепление към бетонова структура (EN 1542) (28дни)	>2.0 MPa
Контролирано свиване/разширяване (EN 12617-4)	>2.0 MPa/съответства
Модул на еластичност (EN 13412)	>20 GPa
Устойчивост на карбонизиране (EN 13295)	Премахва
Опасни вещества (EN 1504-2)	Отговаря на раздел 5.4. от стандарт EN 1504-3

УПОТРЕБА

PREMHOR STREET благодарение на бързото си стягане и способност за втвърдяване, се препоръчва специално за уплътняване и закрепване на канални тръби, шахти и всякакъв вид улични съоръжения, за закрепване на колони и за всякакъв вид ремонтни дейности, които изискват бързо връщане в експлоатация. Подходящ за вътрешно и външно приложение.

ПОДГОТВЯНЕ НА ПОВЪРХНОСТТА

Повърхността трябва да е твърда (с якост на опън от повече от 1 N/mm²) и чиста, да не съдържа смазка, масло, боя, остатъци, строителен разтвор, свободни материали, пясък, прах или някакъв друг замърсител. Препоръчваме повърхността да бъде подходящо подготвена, за предпочитане по механичен начин (чрез пясъкоструене, интензивно изчеткване и др.). Повърхности, които са много гладки и/или слабо порести трябва да се третират по същия начин, за предпочитане механично, така че да станат достатъчно груби и порести. При ремонт на несъвършенства и крѣпки, повърхността трябва да се почисти предварително и всеки свободен материал да се отстрани ако е необходимо с използване на секач, така че краищата на зоната, която ще се третира да бъдат оставени изправени. При ремонт на пукнатини или фисури, ги отворете съответно по тяхната ширина, дължина и дълбочина, така че да се получат вертикални разрези. Оставете напречни сечения и измийте зоната, така че да бъде третирана с вода.

Напоявайте силно абсорбиращи повърхности с вода - като избягвате размесване – и след това изчакайте докато повърхността придобие матов външен вид преди да започнете да нанасяте продукта.

ИНСТРУКЦИИ

PREMHOR STREET трябва да се премеси с вода и да се разбърка с електрическа бъркалка на бавни обороти, докато се получи хомогенна смес без бучки. Една торба от 25 kg суха смес се забърква с 3.25 – 3.50 l вода. След като сместа е готов, положете продукта незабавно. Нанасянето на продукта не бива да става 5-10 min. след разбъркването му. Отвореното време за работа с продукта е не повече от 15 – 20 min. Не приготвяйте повече разтвор от колкото бихте могли да нанесете за отвореното му време за работа.

НАНАСЯНЕ

Пастата, получена от **PREMHOR STREET** и водата трябва да се нанесе към участъци, които имат нужда от ремонт. Използвайте мистрия, за да запълните кухини, недостатъци, крѣпки, пукнатини и др. Веднџ след като сте разстелили пастата, намокрете мистрията и я използвайте, за да загладите. Не трябва да се опитвате да нанесете пласт от **PREMHOR STREET** надвишаващ 3 cm всеки път. Нанесете няколко покрития ако се нуждаете от по-дебел слой.

Веднџ след като сте нанесли **PREMHOR STREET** се уверете, че той се поддържа мокър като го прѣскаете с вода през следващите няколко часа.

СПЕЦИАЛНИ ПРИЛОЖЕНИЯ

За да подсилите и увеличите сцеплението към определени повърхности, **PREMHOR STREET** може да се смеси с разтвор от две части вода и една част **CRYLADIT**. За една торба с **PREMHOR STREET** ще са нужни приблизително 1.75 – 2.00 l вода и 1,50 l **CRYLADIT**. Преди всичко, смесете водата с **CRYLADIT** и след това добавете тази смес към **PREMHOR STREET**. Можете също да използвате тази смес от вода и **CRYLADIT** в строителния разтвор за сцепление.

Когато високата степен на сцепление се дължи на специалното естество на нанасянето (ремонт на повърхности, които са обект на силен и интензивен трафик или структурен бетон и др.), препоръчваме да нанесете грунд към повърхността, когато тя е напълно суха – използвайте продукти като **TECMA PAINT ADH** или **TECMA PAINT R** и след това нанесете **PREMHOR STREET** докато грунда е все още неизсъхнал.

СПЕЦИАЛНИ ПРЕПОРЪКИ

- За да нанесете правилно продукта, не смесвайте повече **PREMHOR STREET**, отколкото е необходимо. Обърнете внимание на годността след смесване на пастата и се уверете, че строителния разтвор за сцепление е свеж.
- Не добавяйте никакъв друг материал към продукта, освен тези, които специално се изискват за сместта.
- Не нанасяйте, когато температурата падне под +5⁰C или ако е над +35⁰C
- Не нанасяйте върху замразени или замръзнали повърхности
- Навлажнявайте повърхността преди да нанесете **PREMHOR STREET**
- Уверете се, че когато сте нанесли **PREMHOR STREET** той се поддържа мокър през следващите няколко часа, в частност при топло време.
- Не нанасяйте еднократно покритие, което е по-дебело от 3 см.
- Не добавяйте повече вода към строителния разтвор от определеното количество

АКРЕДИТАЦИИ

Маркировка CE като съответстващ на стандарт EN 1504-3 (система 2+) и на Европейските разпоредби за строителни продукти.

ОПАКОВКА И СЪХРАНЕНИЕ

PREMHOR STREET се доставя в 25 kg. мрежести хартиени чували. **PREMHOR STREET** трябва да се съхранява запечатан в оригиналните торби. Очаквания срок за съхранение в оригиналните торби не трябва да надвишава 12 месеца.

Изд.2.013/4

Нашата информация и препоръки следва да се тълкуват без законово обвързване. Клиентът трябва да провери на своя отговорност подходящото естество на продуктите за предвидените от него цели.