

На този продукт е предоставен Европейски символ за съответствие CE (Система 2+)

ПРОДУКТ № 3.104

PROQUICK Замазка за запущване на течове

ОПИСАНИЕ

Бързостягаща замаска за спиране на течове под налягане.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Очевидна плътност на компонента в прахообразна форма	0,96 gr/m ³
Гранулометрия (EN 12192-1)	0 -0.6 mm
Температура на нанасяне	От +5 до +30°C
Трайност след смесване на компонентите	< 2 min.
Пропускливост на водни пари (EN ISO 7783-1/-2) (еквивалент въздушна бариера)	SD < 5 meters Class I (EN 1504-2) Пропусклив на водни пари
Определяне на водопропускливост (EN 1062-3)	< 0.1 kg/m ² .h ^{0.5} Водонепропусклив (EN 1504-2)
Сцепление към бетонова структура (EN 1542) (28дни)	> 1.00 MPa (кохезионно разпадане на продукта)
Устойчивост на компресия (EN 12190) (1 час)	> 9.0 MPa
Якост на огъване и на опън (EN 196-1) (1 час)	> 2.0 MPa
Устойчивост на компресия (EN 12190) (20 дни)	> 20.0 MPa
Опасни вещества (EN 1504-2)	Отговаря на раздел 5.3. от стандарт EN 1504-2

ПРЕДИМСТВА НА ПРОДУКТА

- Спира течащата вода незабавно
- Без свиване, продукта се разширява при полагане
- Отнема от 1 до 3 min. за полагане
- Възможност за полагане под вода
- Продукта запечатва и издържа за постоянно
- Лесен за нанасяне, без нужда от специално оборудване

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРОДУКТА В ЕКСТРЕМНИ СИТУАЦИИ

Твърде студено или твърде горещо време, може да удължи периода за слягане на **PROQUICK**.

Продукта сработва при всякакви условия, просто трябва да му се отдели по-голямо внимание и време за слягане и приготвяне на сместа. Препоръчително е да се използва топла вода при смесването на **PROQUICK**, когато температурата на въздуха е ниска. Не нанасяйте, когато температурата е близка до 0°C.

СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ОТЛИЧЕН РЕЗУЛТАТ

1. Пукнатината или отвора трябва да са правилно подготвени. Това означава, че трябва да създадете отвор около 2 cm дълбочина и дебелина.

2. Направете отвора кръгъл или квадратен, но никога “V”образен.
3. Почистете повърхността от пръст и други остатъци.
4. Продуктът е прахообразен и единствено трябва да му добавите вода и да го мачкате докато консистенцията му не стане като маджун. След което може да се нанесе на процепа с ръка.
5. Смесвайте толкова **PROQUICK** колкото ви е нужен за следващите 1-2 min.
6. Нанасяйте **PROQUICK** без усилие, той сам раздува и прилепва към основата
7. **PROQUICK** трябва да бъде натиснат в отвора, за да се получат нужните резултати.
8. След като го приложите, дръжте го влажен поне 60 min. **PROQUICK** може да се използва над и под нивото на водата в: мазета, тунели, канализации, резервоари, около тръбопроводи, кабелни тръби и т.н., или навсякъде, където водата не е добре дошла.

ИНСТРУКЦИИ

За запушване на течове:

1. Смесете **PROQUICK** с минимално количество вода 4:1 (приблизително)
2. Мачкайте сместа и я направете в пирамидална форма като я държите в ръката си докато не започне да втвърдява.
3. Внимателно положете продукта към отвора с теча.
4. Притиснете и задръжте за около 45 сек. За да се уверите, че материала ще остане на място, не си движете ръката която го придържа.
5. Веднъж след като се е втвърдил, използвайте шпакла за да премахнете излишната част от **PROQUICK**.
6. Запечатайте след това новата повърхност с **PREMHOR**.
7. След което положете 2 слоя **TECMADRY**

За запечатване на фуги между стена и под (само при наличен теч)

Основната причина за проникването на вода в мазето е връзката между стена и под.

Ето как да избегнете подобен проблем:

1. Направете разрез по цялата дължина, но не го правете “V”образен
2. Използвайте мистрия, за да направите от **PROQUICK** с форма и ъгъл от 45°
3. Всеки път когато прилагате част от **PROQUICK** го отсичайте по края за да сте сигурни, че съединението е скосено.
4. Всеки път когато направите сместа я дръжте в ръката си докато започне да втвърдява, преди да я положите

АКРЕДИТАЦИИ

Маркировка CE като съответстващ на стандарт **EN 1504-2 (System 2+)** и на Европейските разпоредби за строителни продукти.

ОПАКОВКА И СЪХРАНЕНИЕ

PROQUICK се предлага в хартиени чували с мрежа от по 20 kg с инструкции за употреба. Времето за съхранение в тези чували е 1 година.

Изд.2.013/4

Нашата информация и препоръки следва да се тълкуват без законово обвързване. Клиентът трябва да провери на своя отговорност подходящото естество на продуктите за предвидените от него цели.