

## ТЕСМА BASS SH

### Акрилен грунд за влажни повърхности

#### ОПИСАНИЕ

Специален грунд за повърхности с висока степен на влага, което прави невъзможно нанасянето на каквато и да е друга боя. Благодарение на компонентите си, които влизат в реакция с водата, се осигурява свързване върху влажни повърхности, като се образува слой, който е здраво фиксиран към основата.

Когато покритието е сухо, то предотвратява преминването на влагата от основата, като по този начин позволява последващо полагане на бои на водна основа или на основата на разтворители, които са съвместими с **ТЕСМА BASS SH**.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                       |                                                                                                                        |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Плътност при +20°C                    | 1,4 ± 0,05 gr/cm <sup>3</sup>                                                                                          |
| Вискозитет при +25°C                  | 110 ± 5 KU                                                                                                             |
| Външен вид                            | Тиксотропен, бял цвят                                                                                                  |
| Нанасяне                              | С четка или валик                                                                                                      |
| Време за изсъхване при 20°C и 55% О.В | Допир – 2 h<br>Напълно – 6 h<br>Пребоядисване – 8 h                                                                    |
| Разходна норма                        | 150 – 250 gr/m <sup>2</sup> в зависимост от влажността на основата                                                     |
| Свързване със влажна основа           | Глинени плочи : 21,9 kg/cm <sup>2</sup><br>Хоросан : 22,6 kg/cm <sup>2</sup><br>Плътна тухла : 11,7 kg/cm <sup>2</sup> |

#### ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Употребата на **ТЕСМА BASS SH** се препоръчва за повърхности, които са постоянно или временно мокри и след това ще се нанасят акрилни хидроизолации или винилови бои (plastic paints). Подходящ е за употреба както на закрито, така и на открито.

Може да се полага върху всяка минерална основа използвана в строителството : тухли, зидария, плочки, бетон и др.

**ТЕСМА BASS SH** се използва като грунд за някои от нашите хидроизолационни покрития **ТЕСМА ELAST V-97**, **IMPERMEABILIZANTE E-88**, **ТЕСМА PAINT FACHADAS** и **ТЕСМА PAINT AS**.

#### ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

Повърхността трябва да е чиста, суха и свободна от масла, гresi, мръсотия, пръст или какъвто и да е друг замърсител.

#### НАЧИН НА ПОЛАГАНЕ

Разбъркайте **ТЕСМА BASS SH** преди да я положите. След като основата е подготвена, наложете първият слой от продукта, върху цялата повърхност. Разходът ви трябва да варира от 150 – 250 gr/m<sup>2</sup> на 1 или 2 слоя, в зависимост от влажността и порьозността на основата.

След 8 h, може да полагате хидроизолацията или финишната боя.

## СПЕЦИАЛНИ ПРЕПОРЪКИ

- Да не се нанася при температури под +5<sup>0</sup>C или относителна влажност по-висока от 95%
- Когато полагате при много висока относителна влажност на въздуха или основата е изключително мокра, времето за съхнене може да бъде по-продължително

## ПАКЕТИРАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ

**ТЕСМА BASS SH** се доставя в 7 и 14 kg метални кутии. Продукта трябва да се съхранява на място защитено от замръзване, така годността му е 1 година.

Издание 2015/4

Нашата информация и препоръки следва да се тълкуват без законово обвързване. Клиентът трябва да провери на своя отговорност подходящ от естество на продуктите за предвидените от него цели.