

ТЕСМА PAINT® HS

Хлориран каучук за плувни басейни

СВОЙСТВА

Покритие, на основата на хлориран каучук и специални пластификатори, с висока химическа устойчивост и отлични механични свойства.

ТЕСМА PAINT HS предлага висока защита при агресивна среда, при която водата и химикалите се разпръскват доста често. Продуктът също така предлага добра гъвкавост и е подходящ за защита на повърхности, които са постоянно потопени във вода или морска вода.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Състав:	Хлориран каучук
Време за изсъхване +20°C и 55% относителна влажност	При допир : 30 min Повторно боядисване : 8 h
Разредител	ТЕСМАСOL C
Нанасяне	С четка, валяк, пистолет
Теоретичен разход:	6,5 m ² /kg при дебелина на сухия филм от 40 µm

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

ТЕСМА PAINT HS е продукт, който е подходящ за боядисване на стоманени, циментови или бетонни повърхности, които ще бъдат подложени на агресивна околна среда.

Препоръчва се за предходно грундирани стоманени конструкции, които ще се подложат на изпръскване от вода, киселини, основи или минерални масла. Също така е подходящ за циментови или бетонови повърхности, подложени на горепосочените условия.

ТЕСМА PAINT HS се препоръчва за боядисване на басейни, тъй като той предлага много добра устойчивост при непрекъснато потапяне.

Не се препоръчва за места, изложени на масла или животински или растителни мазнини.

Не трябва да се използва на места, подложени на изпръскване от окисляващи киселини като азотна киселина. Също така не се препоръчва за експозиция на температури над +65°C.

ПОДГОТВЯНЕ НА ПОВЪРХНОСТТА:

Стоманени повърхности

Повърхностите трябва да са сухи и да не съдържат смазка, масло, прах или някакъв друг замърсител. Ръждата трябва да се отстрани чрез абразивно почистване, изчеткване, пясъкоструене и др. След това нанесете подходящ грунд.

Циментови или бетонови повърхности

Повърхностите трябва да са сухи, да не съдържат масла, смазка, прах или някакъв друг замърсител. Излишният циментов разтвор трябва да се отстрани. Ако повърхността не притежава никаква шупливост или грапавина, обработете я механично с пясъкоструйка или я атакувайте химически с нашия **DESCA-2F** като след това я изплакнете обилно с вода.

Върху циментови или бетонови основи, спазвайте минималното време за сягане преди да нанесете боята.

НАЧИН НА УПОТРЕБА

При нанасяне на нашия продукт **TECMA PAINT HS** разреждайте само с нашия **TECMA SOL C**. Ако нанасяте върху циментови и бетонови повърхности, винаги разреждайте първото покритие с 10-15%, за да позволите на боята да проникне в основата.

Най-малко след 8 h е възможно да нанесете второ покритие, този път без да разреждате. Когато боядисвате басейни изградени от цимент или бетон, трябва да имате предвид, че в много случаи липсва хидроизолация, така че се препоръчва да разределите първото покритие повече от обикновено. По този начин, боята ще може да проникне в по-голяма степен в порите, като ги покрие и не позволява на влагата да проникне към вътрешната част на басейна и да образува балончета в хидроизолационното покритие на боята.

СПЕЦИАЛНИ ПРЕПОРЪКИ:

- Да не се нанася при температури под +5°C, или относителна влажност над 85%
- Да не се нанася ако се очаква да завали дъжд, преди боята да е изсъхнала
- При боядисване на басейни е необходимо да оставите боята да изсъхне за 3-4 дни преди да ги запълните

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ:

- Нанасяйте с добра вентилация
- Не излагайте на пламък или източници на топлина
- Избягвайте контакт с очите или кожата

ОПАКОВКА И СЪХРАНЕНИЕ:

В метални контейнери от 10 и 25 kg.

Изд.1999/1

Нашата информация и препоръки следва да се тълкуват без законово обвързване. Клиентът трябва да провери на своя отговорност подходящото естество на продуктите за предвидените от него цели.