

TECMASIL PRIMER

Уплътняващ грунд за силикатни бои

ОПИСАНИЕ

TECMASIL PRIMER е проникващ и уплътняващ грунд за порести повърхности, който контролира абсорбирането и подсилва повърхността на субстратите, които ще се боядисват с бои на силикатна основа, като **TECMA PAINT SILICATOS**.

СВОЙСТВА

Състав:	Силикатен
Сцепление	Перфектно при голям диапазон от основи
Разредител	Вода
Препоръчителен разход	8-10 m ² /l в зависимост от шупливостта
Нанасяне	С четка или валик
Време за изсъхване при +20°C и 55% относителна влажност	При допир : 4 h Повторно боядисване : 24 h

Отлично сцепление върху широк диапазон от основи като строителни разтвори, тухли, фиброцимент, бетон, естествен и изкуствен камък.

Не се уврежда от гъби или водорасли.

Отлично уплътняване и импрегниране.

Силно проникване в субстратите, като по този начин ги подсилва по тяхната повърхност.

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Като уплътняващ грунд за бетон, варови и циментови разтвори, зидария, мазилки, тухли и др. върху фасади и вътрешни и външни стени.

ПОДГОТВЯНЕ НА ПОВЪРХНОСТТА

Повърхностите не трябва да съдържат смазка, масло, свободни частици, прах или някакъв друг замърсител. Субстратът може да бъде леко навлажнен, но никога не трябва да има локви.

НАЧИН НА УПОТРЕБА

Разбъркайте съдържанието в съдовете преди да нанесете. Нанесете грунда след разреждане с вода в пропорция 1:1, като покриете цялата повърхност. При нанасяне на боя на силикатна основа в тъмни цветове, грундът може да се използва смесен с вода и с боята в пропорция 1:1:1, за да може абсорбирането да се контролира в още по-голяма степен.

Двадесет и четири часа след нанасяне, може да се нанесе и боята.

СПЕЦИАЛНИ ПРЕПОРЪКИ

- Никога не нанасяйте при температури под +10°C или при относителна влажност над 85%
- Защитете повърхностите като стъкло, анодизиран или лакиран алуминий, остъклени повърхности и др.

ОПАКОВКА И СЪХРАНЕНИЕ

TECMASIL PRIMER се доставя в 10 и 25 l. пластмасови съдове. Продуктът трябва да се съхранява на хладно, винаги защитен от замръзване.

Изд. 2002/1

Нашата информация и препоръки следва да се тълкуват без законово обвързване. Клиентът трябва да провери на своя отговорност подходящото естество на продуктите за предвидените от него цели.