

ТЕСМА ECO-TR

Прозрачна хидроизолационна бариера за специални зони

ОПИСАНИЕ

ТЕСМА ECO-TR е безцветно и прозрачно покритие на основата на високо еластична смола във водна дисперсия, което предлага отлични водоустойчиви свойства, устойчивост на атмосферни влияния и отлична еластичност. Покритието издържа на големи температурни промени, без да губи своите хидроизолационни свойства или устойчивост. То е органичен продукт без емисии на летливи органични съединения в околната среда.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плътност при +20°C	1,05 ± 0,05 gr/cm ³
Разредител	Вода
Външен вид	Тиксотропна дисперсия
Нанасяне	С четка, валик или безвъздушен пистолет
Време за изсъхване при 20°C и 55% О.В	Допир – 2 h Напълно – 8 h Пребойдисване – 8 h
Разходна норма	1.5 kg/m ² на няколко слоя
Свързване с основата	Перфектно при правилно подготвени повърхности

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

ТЕСМА ECO-TR се използва за уникални зони, за да се запази оригиналният цвят на материала, върху който се нанася: фуги между керемиди и комини, била, фуги по покривната плоча, фуги между стени, покрити с керемиди покриви, азбестово-циментови покриви, напукани зони, точково възстановяване на акрилна хидроизолация и др. Неговото приложение не променя цвета на материала и се вгражда в повърхността, която искате да защитите.

Не е приложим за повърхности, които могат да влязат в постоянен контакт с вода или като хидроизолация, върху която ще бъде поставена друга подова настилка или върху нея ще има движение.

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

Повърхностите трябва да са твърди без отделени материали и да са сухи и без мазнини, масло, прах и други замърсители. Повърхности които са прекалено гладки, трябва да бъдат механично загребени, за да може да се осигури добро сцепление на продукта.

НАЧИН НА ПОЛАГАНЕ

Разбъркайте **ТЕСМА ECO-TR** преди да я положите. След като основата е подготвена, наложете първият слой от продукта, върху цялата повърхност разреден с 10-15% вода. Може да грундирате с нашият **SATECMACONS AAJ**, който ще направи отлична спойка с основата, препоръчваме полагането му особено на места където основата се разпада и няма цялост. След 8 h, нанесете следващия слой, без да го разреждате. При полагане на всеки следващ слой, спазвайте времето за изсъхване на

предишния. При връзките между под-стена, продукта трябва да се вдига на 25 cm по вертикалата, както и по хоризонталата.

За да осигурите безупречна хидроизолация, нанесете 1.5 kg/m² от продукта на няколко перпендикулярни слоя.

СПЕЦИАЛНИ ПРЕПОРЪКИ

Не се препоръчва употребата му при следните условия:

- Ако се очаква дъжд преди пълното изсъхване на продукта
- Ако има вероятност от замръзване през следващите 12 h след полагане на продукта
- Когато температурата е под +7°C
- Когато относителната влажност е под 80%

Когато атмосферните условия са критични и няма възможност да се изчака:

- Използвайте часовете през деня, когато температурата е по-висока
- Нанасяйте по-тънки слоеве
- Увеличете времето за нанасяне на повторен слой до 24 или 48 h между покритията

ПАКЕТИРАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ

TESMACRIL FACHADAS се доставя в 5, 10 и 20 kg пластмасови контейнери. Продукта трябва да се съхранява в напълно заатворени контейнери на място защитено от замръзване, така годността му е 1 година.

Издание 2015/4

Нашата информация и препоръки следва да се тълкуват без законово обвързване. Клиентът трябва да провери на своя отговорност подходящото естество на продуктите за предвидените от него цели.