

TECMA PAINT® TAR - E

Катранено епоксидно покритие

ОПИСАНИЕ

Покритие на базата на епоксидна смола и катран, което се използва за защита с висока плътност върху стомана и бетон.

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Продукта осигурява отлична защита при агресивна среда включително морски съоръжения, химически заводи, канализация, заровени резервоари, потопени повърхности и др.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Естество	Епоксидна аминокиселина
Цвят	Черен
Брой компоненти	2 – основа и втвърдител
Пропорции на сместа	1 част основа и 1 част втвърдител
Трайност на сместа при +20°C	4 часа
Време за съхнене при +20°C и 55% относителна влажност	На докосване 7 h. Твърдо 16 - 24 h. Повторно нанасяне мин. 16 h. макс. 7 дни. Напълно изсъхване след 7 дни
Инструменти за полагане	Четка, валик, безвъздушен пистолет
Разредител	TECMASOL E
Разходна норма	6,5 m ² /kg при 100µm дебелина на сухия филм

ПОДГОТВЯНЕ НА ПОВЪРХНОСТТА

Стоманените повърхности трябва да са сухи и без мазнини, масла, прах, свободни разтвори и други замърсители. Необходимо е да се достигне степен Sa 2 ½ абразивен пясъкоструен апарат.

Гладките бетонови повърхности трябва да се загрубят механично или химически с нашия **DESCA 2F**, който след това се изплаква обилно с вода, за да се отстранят всякакви остатъци от продукта.

НАЧИН НА ПОЛАГАНЕ

Смесете двата компонента – основа и втвърдител в контейнера с Основата. Разбъркайте докато се получи хомогенна смес. Изчакайте 15 min. преди употреба.

Върху стоманени повърхности продукта трябва да се нанася без да се разрежда или в случай, че се нанася с обикновен пистолет, да се разрежи с 10% **TECMASOL E**. Втория пласт трябва да се нанесе след като минат 16 h от полагането на първия слой.

СПЕЦИАЛНИ ПРЕПОРЪКИ:

- Не нанасяйте при относителна влажност 85% или когато температурата на метала е по ниска от 3°C
- Не нанасяйте при температура под +7°C

- Не приготвяйте по-голямо количество от сместа, от това което може да бъде използвано за 3-4 h

ПРЕДИМСТВА

Висока дебелина на покритието.

Отлична защита за стомана или бетон потопени в агресивна вода.

Много подходящ за фабрики и канализации, където има отпадни води.

ПАКЕТИРАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ

В 10 и 24 kg пакети (Основа + Втвърдител).

TESMA PAINT TAR-E може да се съхранява 1 година в оригиналните контейнери, ако те са плътно затворени от екстремни температури.

Изд.2.013/4

Нашата информация и препоръки следва да се тълкуват без законово обвързване. Клиентът трябва да провери на своя отговорност подходящото естество на продуктите за предвидените от него цели.