

ТЕСМА IMPERAL CLEAR

Прозрачно хидроизолационно покритие на база силанизиран полимер

ОПИСАНИЕ

Еднокомпонентен продукт на базата на силанизиран полимер от последно поколение, който образува еластична, водоустойчива и прозрачна мембрана. Продуктът е проектиран готов за употреба, без грунд, при хидроизолация на покриви, тераси, светлинни прозорци, балкони или върху малки повърхности като мивки, душове, саксии и др.

Устойчив е на UV лъчение и се втвърдява при наличие на влажност при стайна температура, така че има добра адхезия към мокри повърхности. Това е издръжливо, практично и лесно решение за поддръжка или хидроизолация срещу течове на вода и влага.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Състав	Силанизиран полимер
Плътност	1,1 g/cm ³
Препоръчителен разход	1,0 kg/m ² на два слоя.
Инструменти за нанасяне	Валяк, четка.
Време за съхнене	2-6 часа на слой минимум 0,5 mm дебелина.
Температура на нанасяне	от 5° до 40°C
Температурна устойчивост	от -40 до 90°C. Незапалим
Химическа устойчивост	Устойчив на алифатни въглеводороди, разредени разтвори на неорганични киселини и основи, масла и мазнини.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Прозрачен.
- Готов за употреба.
- Не лепне върху повърхността при втвърдяване.
- Добра адхезия върху мокра повърхност.
- Отлична адхезия върху порести и остъклени основи; тухли, бетон или циментов разтвор, стъкло, плочки.
- Проходим.
- Устойчив на стареене от слънчева радиация.
- Без силикони, разтворители или изоцианати; (много ниско съдържание на летливи органични съединения и мирис).

ПОДГОТВЯНЕ НА ПОВЪРХНОСТТА

Повърхностите трябва да са твърди и стабилни; трябва да са почистени от мазнини, масло, пясък, прах, ронливи материали или други замърсители. Повърхността може да е мокра, но трябва да бъде идеално чиста.

ИНСТРУКЦИИ

След като повърхността е подготвена, нанесете два равномерно слоя от продукта с минимален разход от 0,5 kg/m² на слой. Вторият слой не трябва да се нанася, докато първият слой не втвърди, от 2 до 6 часа, в зависимост от температурата. В случай на транспортиране, се препоръчва да се поръси пясък или стъклени сфери в последния слой. За да почистите продукта без да се втвърди, използвайте **ТЕСМА SOL D**. Ако продуктът се е втвърдил, почистването трябва да се извърши механично.

СПЕЦИАЛНИ ПРЕПОРЪКИ

- Много е важно да се нанесат посочените количества продукт за добра хидроизолация.
- Контейнерите трябва да бъдат плътно затворени, за да не започне продуктът да се втвърдява в тях.
- Не прилагайте с битумни материали и асфалтови тъкани.
- Избягвайте силни киселини или основи, ароматни или хлорирани разтворители.
- Поради разнообразието от съществуващи основи, различни от споменатите по-горе, ние препоръчваме да се извърши предварителен тест за съвместимост.
- Избягвайте използването на остри предмети върху мембраната.
- Препоръчва се само за повърхности с от време на време движение на хора.

ОПАКОВКА

Продуктът се предлага в контейнери от 0,8 и 4 кг. Съхранявайте на сухо място при температури между 5 и 35°C, като контейнерите са неотворени и плътно затворени. Така съхраняваният продукт може да се съхранява най-малко 18 месеца.

Изд.2.013/4

Нашата информация и препоръки следва да се тълкуват без законово обвързване. Клиентът трябва да провери на своя отговорност подходящото естество на продуктите за предвидените от него цели.